

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๓๘๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สายต่อใช้ในการแพทย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายต่อใช้ในการแพทย์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2385 - 2551 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สุวิทย์ คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายท่อใช้ในการแพทย์


1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะสายท่อใช้ในการแพทย์ซึ่งใช้งานครั้งเดียว

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 สายท่อใช้ในการแพทย์ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “สายท่อ” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น เพื่อนำผลิตภัณฑ์เภสัชหรือส่วนประกอบของเลือดเข้าสู่ร่างกายทางหลอดเลือด หรือนำเลือดเข้าสู่ร่างกาย หรือออกจากร่างกาย ดังตัวอย่างในรูปที่ 1
- 2.2 ฝาปิด (cover) หมายถึง ส่วนประกอบที่ใช้ปิดข้อต่อนอกของสายท่อ และเปิดออกได้เมื่อต้องการใช้งาน อาจเชื่อมติดกับข้อต่อนอกหรือถอดแยกจากกันได้
- 2.3 ข้อต่อนอก (female conical fitting) หมายถึง ข้อต่อรูปกรวยสำหรับต่อเข้ากับกระบอกฉีดยา ข้อต่อในของ ชุดให้เลือด ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือด หรือข้อต่อสามทาง ทำจากวัสดุคงรูป วัสดุกึ่งคงรูป หรือวัสดุที่ตัดงอหรือยืดหยุ่นได้
- 2.4 ข้อต่อใน (male conical fitting) หมายถึง ข้อต่อสำหรับต่อเข้ากับเข็มฉีดยา ชุดปีกผีเสื้อ ข้อต่อนอกของ ข้อต่อสามทาง หลอดหุ้มเข็มฉีดยา (over-needle peripheral catheter) หรืออุปกรณ์อื่นในลักษณะเดียวกัน



รูปที่ 1 ตัวอย่างสายต่อ
(ข้อ 2.1)

- ① ปลอกหุ้มข้อต่อใน
- ② ข้อต่อใน
- ③ ฝาปิด
- ④ ข้อต่อนอก
- ⑤ สายส่ง

3. ความจุ ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

3.1 ความจุและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนร้อยละ ± 5
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 8.3

3.2 ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

3.2.1 ความยาว

ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนร้อยละ ± 10

การทดสอบให้วัดด้วยเครื่องวัดที่อ่านค่าได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร โดยวัดจากปลายนอกของข้อต่อนอก
ถึงปลายนอกของข้อต่อใน ไม่รวมฝาปิดและปลอกหุ้มข้อต่อใน

3.2.2 ข้อต่อนอก (เฉพาะกรณีที่ทำจากวัสดุคงรูปหรือกึ่งคงรูป)


มี 2 แบบ คือ

3.2.2.1 แบบธรรมดา มิติเป็นไปตามรูปที่ 2

3.2.2.2 แบบล็อก มิติเป็นไปตามรูปที่ 3


การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก.1387 เล่ม 1 หรือเล่ม 2

หมายเหตุ ข้อต่อนอกที่ทำจากวัสดุที่ตัดงอหรือยืดหยุ่นได้ไม่ต้องทดสอบมิติ แต่ให้ทดสอบการใช้งานของ
ข้อต่อนอก



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 2 ข้อต่อนอกรูปกรวยแบบธรรมดา
(ข้อ 3.2.2)



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 3 ข้อต่อนอกรูปกรวยแบบล็อก
(ข้อ 3.2.2)

3.2.3 ข้อต่อใน

เมื่อทดสอบตามข้อ 8.4 แล้ว ปลายด้านเล็กของข้อต่อในต้องอยู่ระหว่างระนาบ A กับระนาบ B ของเครื่องมือวัด

4. คุณลักษณะที่ต้องการ

4.1 ลักษณะทั่วไป

- 4.1.1 ต้องสะอาดและไม่มีตำหนิที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน
- 4.1.2 ข้อต่อนอกต้องสวมได้สนิทกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้ประกอบเข้าด้วยกัน มีฝาปิดได้สนิท ไม่หลุดออกก่อนใช้งาน
- 4.1.3 สายส่งต้องทำจากวัสดุที่โค้งงอได้ โดยไม่เสียรูปเมื่อใช้งาน ผิวต้องเรียบ ไม่มีสี นอกจากสีตามธรรมชาติของวัสดุที่ใช้ และต้องเห็นฟองอากาศในของเหลวที่อยู่ภายในได้ชัดเจนขณะใช้งาน
- 4.1.4 ข้อต่อในต้องสวมได้สนิทกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้ประกอบเข้าด้วยกัน มีปลอกหุ้มสวมได้พอดี ไม่หลุดออกก่อนใช้งาน และถอดออกได้ง่าย

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

4.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์

- 4.2.1 รอยต่อเชื่อม
เมื่อทดสอบด้วยแรงดึงสถิต 15 นิวตัน เป็นเวลา 15 วินาที แล้ว รอยต่อเชื่อมทุกตำแหน่งต้องไม่หลุดออกจากกันหรือฉีกขาด
- 4.2.2 การรั่วซึม
เมื่อทดสอบตามข้อ 8.5 แล้ว ต้องไม่รั่วซึม
- 4.2.3 การใช้งานของข้อต่อนอก (เฉพาะกรณีที่ทำจากวัสดุที่ดัดงอหรือยืดหยุ่นได้)
เมื่อทดสอบตามข้อ 8.6 แล้ว บริเวณข้อต่อนอกต้องไม่รั่วซึม

4.3 คุณลักษณะทางเคมี

เมื่อทดสอบตามข้อ 8.7 แล้ว สารละลายที่สกัดได้ต้องมีสมบัติดังนี้

- 4.3.1 ลักษณะทั่วไป
ใสไม่มีสี
- 4.3.2 สารรีดิวส์ (reducing or oxidizable matter)
ปริมาณสารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 0.002 โมลต่อลิตร ที่ใช้ทำปฏิกิริยาต้องไม่เกิน 2.0 มิลลิลิตร
- 4.3.3 โลหะหนัก
ปริมาณแบเรียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว และดีบุก รวมกัน ต้องไม่เกิน 1 ไมโครกรัมต่อสารละลายที่สกัดได้ 1 มิลลิลิตร
ปริมาณแคดเมียมต้องไม่เกิน 0.1 ไมโครกรัมต่อสารละลายที่สกัดได้ 1 มิลลิลิตร
- 4.3.4 ความเป็นกรด-ด่าง
ผลต่างระหว่างค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายที่สกัดได้กับสารละลายแบลงก์ ต้องน้อยกว่า 2
- 4.3.5 กากที่ไม่ระเหย (non-volatile residue)
ต้องไม่เกิน 5 มิลลิกรัม

4.3.6 การดุดกลืนแสง

ค่าการดุดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นใด ๆ ระหว่าง 250 นาโนเมตร กับ 320 นาโนเมตร ต้องไม่เกิน 0.1

4.4 คุณลักษณะทางชีวภาพ

4.4.1 ความปราศจากเชื้อ

เมื่อทดสอบตาม USP หัวข้อ <71> Sterility Tests แล้ว ต้องไม่พบเชื้อจุลินทรีย์

4.4.2 สารไพโรเจน

ต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ไม่มีสารไพโรเจน หรือ

(2) เมื่อระดับชีวพิษภายในตัว (endotoxin) ไม่เกิน 20.0 หน่วยต่อชุด ถือว่าไม่มีสารไพโรเจน

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม USP หัวข้อ <151> Pyrogen Test หรือ <85> Bacterial Endotoxins Test

4.4.3 การทำลายเม็ดเลือด

เมื่อทดสอบตามข้อ 8.8 แล้ว เม็ดเลือดต้องไม่แตกตัว

4.4.4 ความเป็นพิษ

ต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ไม่เป็นพิษอย่างเฉียบพลันต่อสัตว์ทดลอง หรือ

(2) ไม่เป็นพิษต่อเซลล์

การทดสอบให้ปฏิบัติตามภาคผนวก ข.

5. การบรรจุ

- 5.1 ให้บรรจุสายต่อแต่ละชุดในภาชนะหุ้มห่อที่ฉีกหรือแกะง่าย สามารถรักษาสภาพปราศจากเชื้อได้ตลอดระยะเวลาการเก็บ และผลิตภัณฑ์ต้องไม่หักพับหรือบิดงอจนเป็นผลเสียหายต่อการใช้งาน

6. เครื่องหมายและฉลาก

- 6.1 ที่ภาชนะหุ้มห่อสายต่อทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
 - (2) คำว่า “ปราศจากเชื้อ” และ “ปราศจากสารไพโรเจน” และ “ใช้ได้ครั้งเดียว”
 - (3) ความจุ เป็นมิลลิลิตร
 - (4) ความยาว เป็นมิลลิเมตรหรือเซนติเมตร
 - (5) ระบุวิธีทำให้ปราศจากเชื้อ เช่น EtO gas
 - (6) เดือน ปีที่ทำ และรหัสรุ่นที่ทำ
 - (7) เดือน ปีที่หมดอายุ
 - (8) วิธีใช้
 - (9) คำเตือนหรือข้อควรระวังในการใช้และการทำลาย เช่น ห้ามใช้เมื่อภาชนะหุ้มห่อชำรุด ควรแยกทำลายแบบขยะติดเชื้อ
 - (10) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

- 6.2 ที่กล่องบรรจุสายต่อทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดตามข้อ 6.1(1) ข้อ 6.1(2) ข้อ 6.1(5) ข้อ 6.1(6) ข้อ 6.1(7) ข้อ 6.1 (10) จำนวนเป็นชุด และวิธีเก็บรักษาให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
- 6.3 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดข้างต้น

7. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 7.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ

- 8.1 ให้ใช้วิธีวิเคราะห์ที่กำหนดในมาตรฐานนี้หรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลเทียบเท่า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้เป็นวิธีตัดสิน
- 8.2 หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น น้ำกลั่นและสารเคมีที่ใช้ต้องมีความบริสุทธิ์เหมาะสมสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- 8.3 การทดสอบความจุ
- 8.3.1 เครื่องมือ
- 8.3.1.1 เครื่องชั่งละเอียดถึง 0.001 กรัม
- 8.3.1.2 ภาชนะสำหรับรองรับที่เหมาะสม
- 8.3.1.3 กระจกชนิดยาลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร
- 8.3.2 วิธีทดสอบ
- 8.3.2.1 ปลดฝาปิดที่ปิดข้อต่อนอกและปลดกั้มข้อต่อในของสายต่อตัวอย่างออก
- 8.3.2.2 ชั่งสายต่อตัวอย่างและกระจกชนิดยาลานภาชนะรองรับที่เหมาะสม
- 8.3.2.3 ใช้กระจกชนิดยาลูดน้ำกลั่นจนเต็ม แล้วต่อเข้ากับข้อต่อนอกของสายต่อตัวอย่าง ฉีดน้ำกลั่นจากกระจกชนิดยาลเข้าไปในสายต่อตัวอย่างจนหมด โดยต้องมีน้ำกลั่นบรรจุจนเต็มสายต่อตัวอย่าง และไม่มีฟองอากาศค้างอยู่ภายใน เช็ดภายนอกสายต่อตัวอย่างและกระจกชนิดยาลจนแห้ง แล้วนำไปชั่งอีกครั้งบนภาชนะรองรับเดิม

8.3.2.4 คำนวณความจุของสายต่อจากสูตร

$$A = \frac{(m_2 - m_1)}{\rho}$$

เมื่อ A คือ ความจุของสายต่อ เป็นมิลลิลิตร

m_2 คือ ค่าที่ชั่งได้ตามข้อ 8.3.2.3 เป็นกรัม

m_1 คือ ค่าที่ชั่งได้ตามข้อ 8.3.2.2 เป็นกรัม

ρ คือ ความหนาแน่นของน้ำ เป็นกรัมต่อมิลลิลิตร


8.4 การทดสอบข้อต่อใน

8.4.1 เครื่องมือ

8.4.1.1 เครื่องมือวัดรูปกรวย ความเร็ว 0.06: 1 ดังรูปที่ 4

8.4.2 วิธีทดสอบ

สวมข้อต่อในของสายต่อตัวอย่างเข้ากับเครื่องมือวัดรูปกรวยด้วยแรงในแนวแกน 5 นิวตัน โดยไม่ต้องบิด แล้วตรวจตำแหน่งของปลายด้านเล็กของข้อต่อใน



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 4 มิติเครื่องมือวัดรูปกรวย ความเร็ว 0.06 : 1

(ข้อ 8.4.1.1)

8.5 การทดสอบการรั่วซึม

8.5.1 เครื่องมือ

8.5.1.1 เครื่องอัดอากาศ ที่อัดอากาศให้ได้ความดันไม่น้อยกว่า 50 กิโลพาสคัล

8.5.1.2 อ่างน้ำ ที่บรรจุน้ำอุณหภูมิระหว่าง 20 องศาเซลเซียส กับ 30 องศาเซลเซียส

8.5.1.3 อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับปิดข้อต่อใน

8.5.2 วิธีทดสอบ

8.5.2.1 ต่อข้อต่อนอกของสายต่อตัวอย่างเข้ากับเครื่องอัดอากาศ ปิดปลายข้อต่อในของสายต่อตัวอย่าง ให้สนิทด้วยฝาปิดที่บรรจุมาพร้อมกับสายต่อตัวอย่าง หรือหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมปิดให้สนิทไม่ให้อากาศรั่วได้ แล้วจุ่มสายต่อตัวอย่างลงในอ่างน้ำ อัดอากาศเข้าในสายต่อตัวอย่างจนความดันภายใน เป็น 50 กิโลพาสคัล เป็นเวลา 2 นาที แล้วตรวจพินิจ ถ้ามีฟองอากาศออกจากสายต่อตัวอย่าง ถือว่ามีการรั่วซึม

8.6 การทดสอบการใช้งานของข้อต่อนอก (เฉพาะกรณีที่ทำจากวัสดุที่ตัดงอหรือยืดหยุ่นได้)

8.6.1 เครื่องมือ

8.6.1.1 เครื่องอัดอากาศ ที่อัดอากาศให้ได้ความดันไม่น้อยกว่า 300 กิโลพาสคัล

8.6.1.2 กระจกฉีดยา ที่ข้อต่อในเป็นไปตาม มอก.1387 เล่ม 1 หรือเล่ม 2

8.6.1.3 อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับปิดปลายข้อต่อใน

8.6.2 วิธีทดสอบ

8.6.2.1 ใช้กระจกฉีดยาตูดน้ำกลั่นจนเต็ม ต่อเข้ากับข้อต่อนอกของสายต่อตัวอย่าง โดยใช้แรงกดประมาณ 20 นิวตัน และบิดเป็นมุมประมาณ 45 องศา ให้เข้าที่ ฉีดน้ำกลั่นเข้าในสายต่อตัวอย่างจนเต็ม และต้องมีน้ำเหลือค้างในกระจกฉีดยา ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมปิดปลายด้านข้อต่อในของสายต่อตัวอย่าง

8.6.2.2 ต่อกระจกฉีดยาเข้ากับเครื่องอัดอากาศ อัดอากาศเข้าในสายต่อตัวอย่างจนความดันเป็น (300 ± 10) กิโลพาสคัล เป็นเวลา 30 วินาที แล้วตรวจพินิจ ถ้ามีน้ำรั่วซึมบริเวณข้อต่อนอก ถือว่ามีการรั่วซึม

8.7 การทดสอบคุณลักษณะทางเคมี

8.7.1 การเตรียมสารละลายที่สกัดได้และสารละลายแปลง

8.7.1.1 สารละลายที่สกัดได้

ตัดสายต่อตัวอย่างจำนวน 10 ชุด เฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับสารละลาย ให้ได้ชิ้นตัวอย่างที่มีขนาดเท่า ๆ กัน โดยประมาณ นำมารวมกัน และชั่งให้ได้น้ำหนัก 15 กรัม โดยถ้ามีส่วนที่เป็นยางให้มียางไม่เกิน 1.5 กรัม เติมน้ำกลั่นลงไป 150 มิลลิลิตร ต้มให้เดือดเป็นเวลา 30 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นจนถึงอุณหภูมิห้อง แล้วเติมน้ำกลั่นจนปริมาตรเป็น 150 มิลลิลิตร

8.7.1.2 สารละลายแปลง

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 8.7.1.1 แต่ไม่ต้องใส่ตัวอย่าง

8.7.2 วิธีทดสอบ

8.7.2.1 ลักษณะทั่วไป

ตรวจพินิจสารละลายที่สกัดได้

8.7.2.2 สารรีดิวิส์

(1) เครื่องมือ

ขวดแก้วรูปกรวย ขนาด 100 มิลลิลิตร พร้อมจุก

(2) สารเคมี สารละลายและวิธีเตรียม

(2.1) สารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 0.002 โมลต่อลิตร

ละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 31.6 กรัม ด้วยน้ำกลั่นเล็กน้อยในขวดแก้ว ปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่นจนถึงขีดปริมาตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วเก็บ สารละลายที่ได้ในขวดสีชา

(2.2) สารละลายกรดซัลฟิวริก 1 โมลต่อลิตร

(2.3) โพแทสเซียมไอโอไดด์

(2.4) สารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.005 โมลต่อลิตร

ละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 1.3 กรัม และโซเดียมคาร์บอเนต 10 มิลลิกรัม ด้วยน้ำกลั่น ที่ต้มเดือดใหม่และปล่อยให้เย็นแล้ว ปริมาตรเล็กน้อย ในขวดแก้วปริมาตร 1 000 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่นที่ต้มเดือดใหม่และปล่อยให้เย็นแล้วจนถึงขีดปริมาตร เขย่า ให้เข้ากัน

(2.5) น้ำแป้งที่เตรียมใหม่

ละลายแป้ง 1 กรัม ด้วยน้ำกลั่น 10 มิลลิลิตร แล้วเทลงในน้ำเดือด 200 มิลลิลิตร อย่างช้า ๆ พร้อมกับคนอย่างสม่ำเสมอ ต้มให้เดือดจนกระทั่งสารละลายมีลักษณะใส ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน แล้วเก็บส่วนใสไว้

(3) วิธีวิเคราะห์

(3.1) ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายที่สกัดได้ 10 มิลลิลิตร ใส่ในขวดแก้วรูปกรวย เติมสารละลาย โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 10 มิลลิลิตร และสารละลายกรดซัลฟิวริก 1 มิลลิลิตร ปิดจุก เขย่า ปล่อยให้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นเติมสารละลาย โพแทสเซียมไอโอไดด์ 0.1 กรัม แล้วไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียม ไทโอซัลเฟต จนสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน เติมน้ำแป้ง 5 หยด แล้วไทเทรตต่อจนสีน้ำเงินจางหายไป บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอ ซัลเฟตที่ใช้ไทเทรต

(3.2) ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ (3.1) อีกครั้งหนึ่งโดยใช้สารละลายแบลنگก์ 10 มิลลิลิตร แทน สารละลายที่สกัดได้

(3.3) การคำนวณ

คำนวณหาปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยาได้ จากผลต่างระหว่างการไทเทรตข้อ (3.1) กับข้อ (3.2)

8.7.2.3 โลหะหนัก

นำสารละลายที่สกัดได้มาวิเคราะห์ปริมาณแบเรียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก และแคดเมียม โดยใช้อะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรมิเตอร์หรือเครื่องมืออื่นที่เทียบเท่า

8.7.2.4 ความเป็นกรด-ด่าง

- (1) ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายที่สกัดได้และสารละลายแบลงก์ อย่างละ 10 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 25 มิลลิลิตร อย่างละใบ
- (2) เติมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ 1 กรัมต่อลิตร ลงในบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบ ใบละ 1 มิลลิลิตร แล้ววัดค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายในบีกเกอร์แต่ละใบด้วยเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
- (3) เปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายที่สกัดได้กับสารละลายแบลงก์

8.7.2.5 กากที่ไม่ระเหย

- (1) เครื่องมือ
 - (1.1) เครื่องชั่ง ละเอียต 0.1 มิลลิกรัม
 - (1.2) ตู้อบที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ (105 ± 2) องศาเซลเซียส
 - (1.3) ครูซิเบิลทำจากควอตซ์หรือกระเบื้องเคลือบ ที่อบจนน้ำหนักคงที่แล้ว 2 ใบ
 - (1.4) เครื่องอังไอน้ำ
 - (1.5) เดซิกเคเตอร์
- (2) วิธีวิเคราะห์
 - (2.1) ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายที่สกัดได้ 50 มิลลิลิตร ใส่ลงในครูซิเบิลใบที่หนึ่ง และสารละลายแบลงก์ปริมาตรเท่ากันใส่ลงในครูซิเบิลใบที่สอง นำไปประเหยให้แห้งบนเครื่องอังไอน้ำ
 - (2.2) อบครูซิเบิลทั้ง 2 ใบ ในตู้อบที่อุณหภูมิ (105 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง นำออกมาใส่ในเดซิกเคเตอร์ ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง นำไปชั่งแล้วอบซ้ำเป็นเวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง จนได้น้ำหนักคงที่ ผลต่างของน้ำหนักกากในครูซิเบิลใบที่หนึ่งและใบที่สองคือปริมาณกากที่ไม่ระเหย

8.7.2.6 การดูดกลืนแสง

- (1) เครื่องมือ
 - (1.1) สเปกโทรมิเตอร์ ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 250 นาโนเมตร กับ 320 นาโนเมตร
 - (1.2) แผ่นกรอง ขนาดรูเปิด 0.45 ไมโครเมตร
- (2) วิธีวิเคราะห์
กรองสารละลายที่สกัดได้ผ่านแผ่นกรอง แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยสเปกโทรมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 250 นาโนเมตร ถึง 320 นาโนเมตร โดยเทียบกับสารละลายแบลงก์ ทั้งนี้ให้วัดค่าการดูดกลืนแสงภายใน 5 ชั่วโมง หลังจากการเตรียมสารละลายที่สกัดได้

8.8 การทดสอบการทำลายเม็ดเลือด

8.8.1 เครื่องมือ

- 8.8.1.1 ตู้อบ ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ (70 ± 2) องศาเซลเซียส
- 8.8.1.2 สเปกโทรมิเตอร์ ที่มีความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร
- 8.8.1.3 เครื่องหมุนเหวี่ยง
- 8.8.1.4 หม้อนึ่งอัด
- 8.8.1.5 ตู้บเพาะเชื้อ (incubator) ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ (37 ± 1) องศาเซลเซียส

8.8.2 สารเคมี สารละลายและวิธีเตรียม

- 8.8.2.1 สารละลายโซเดียมคลอไรด์ปราศจากเชื้อ ร้อยละ 0.9
- 8.8.2.2 สารมาตรฐานอ้างอิงฮีโมโกลบิน (haemoglobin reference standard) 6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
- 8.8.2.3 สารละลายเดรบคิน (Drabkin's solution)
ละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต 1 กรัม โพแทสเซียมโซยาไนต์ 0.05 กรัม และโพแทสเซียมเฟอริไซยาไนด์ 0.2 กรัม ในน้ำกลั่น และเติมน้ำกลั่นจนปริมาตรเป็น 1 000 มิลลิลิตร

8.8.3 การเตรียมเลือดกระต่าย

เจาะเลือดกระต่ายอย่างน้อย 3 ตัว ผสมกับสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด เช่น แอซิดซิเตรตเดกซ์โทรส (acid citrate dextrose, ACD) ซิทริกฟอสเฟตเดกซ์โทรส (citric phosphate dextrose, CPD) แยกเก็บในภาชนะเก็บเลือดของกระต่ายแต่ละตัวที่อุณหภูมิ (4 ± 2) องศาเซลเซียส และควรมานำมาทำการทดสอบภายใน 96 ชั่วโมง

8.8.4 การเตรียมสารละลายทดสอบ

ตัดสายต่อตัวอย่างอย่างน้อย 3 ชุด ให้ได้ชิ้นตัวอย่างที่มีขนาดเท่า ๆ กันโดยประมาณ นำมารวมกันและชั่งให้ได้น้ำหนักรวม 5 กรัม เติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 25 มิลลิลิตร อบในตู้บที่อุณหภูมิ (70 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นจนถึงอุณหภูมิห้อง

8.8.5 วิธีทดสอบ

8.8.5.1 การเตรียมกราฟสอบเทียบ

- (1) เตรียมสารละลายสอบเทียบ โดยใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายมาตรฐานอ้างอิงฮีโมโกลบิน 10 มิลลิลิตร 5 มิลลิลิตร 2 มิลลิลิตร 1 มิลลิลิตร และ 0.5 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดแก้วปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 5 ใบ ตามลำดับ เจือจางด้วยสารละลายเดรบคินจนถึงขีดปริมาตร สารละลายที่ได้จะมีความเข้มข้น 0.6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 0.3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 0.12 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 0.06 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 0.03 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ
- (2) วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายสอบเทียบแต่ละความเข้มข้นที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร โดยใช้สารละลายเดรบคินเป็นแบล็ก
- (3) สร้างกราฟสอบเทียบระหว่างความเข้มข้นของฮีโมโกลบินมาตรฐาน เป็นมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร กับค่าการดูดกลืนแสง

8.8.5.2 การตรวจหาระดับพลาสมาฮีโมโกลบินในเลือด

- (1) นำเลือดกระต่ายในแต่ละภาชนะบรรจุ ตามข้อ 8.8.3 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร แยกใส่ลงในหลอดหมุนเหวี่ยงและนำไปหมุนเหวี่ยงด้วยแรง 700 G ถึง 800 G เป็นเวลา 15 นาที
- (2) ดูดส่วนใสด้านบน (พลาสมา) 100 ไมโครลิตร เติมลงในสารละลายเตรบคิน 5.0 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 15 นาที แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร โดยใช้สารละลายเตรบคินเป็นแบล็ก
- (3) นำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาของเลือดกระต่ายแต่ละตัว เป็นมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
- (4) ถ้าเลือดกระต่ายตัวใดมีปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาเกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จะไม่นำเลือดกระต่ายตัวนั้นมาใช้ในการทดสอบต่อไป และต้องใช้เลือดกระต่ายในการทดสอบ 3 ตัว

8.8.5.3 การเจือจางเลือด

- (1) นำเลือดกระต่ายแต่ละตัวที่ผ่านการทดสอบหาปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาแล้ว 20 ไมโครลิตร เติมลงในสารละลายเตรบคิน 5.0 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 15 นาที
- (2) นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร โดยใช้สารละลายเตรบคินเป็นแบล็ก นำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบิน
- (3) เจือจางเลือดกระต่ายแต่ละตัวด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ปราศจากเชื้อ ให้มีปริมาณฮีโมโกลบินอยู่ในช่วง (25.0 ± 2.5) มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นค่าฮีโมโกลบินปรากฏ (haemoglobin present)

8.8.5.4 การทดสอบตัวอย่าง

- (1) นำเลือดกระต่ายที่ได้จากข้อ 8.8.5.3(3) มาตัวละ 5.0 มิลลิลิตร เติมสารละลายทดสอบ 4.0 มิลลิลิตร นำไปบ่มในตู้บ่มที่อุณหภูมิ (37 ± 1) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
- (2) นำไปหมุนเหวี่ยงด้วยแรง 100 G ถึง 200 G เป็นเวลา 15 นาที
- (3) ดูดส่วนใสด้านบนออก ใส่ในหลอดหมุนเหวี่ยงหลอดใหม่ แล้วนำไปหมุนเหวี่ยงด้วยแรง 700 G ถึง 800 G เป็นเวลา 5 นาที ดูดส่วนใสด้านบนใสในหลอดแก้วหลอดใหม่ แล้วนำไปหาค่าดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด

8.8.5.5 การหาค่าดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด

- (1) นำส่วนใสจากข้อ 8.8.5.4(3) 1.0 มิลลิลิตร เติมลงในสารละลายเตรบคิน 3.0 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 15 นาที
- (2) นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร โดยใช้สารละลายเตรบคินเป็นแบล็ก นำค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบินเป็นค่าฮีโมโกลบินปลดปล่อย (haemoglobin released)
- (3) คำนวณค่าดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือดจากสูตร

$$\text{ดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด} = \frac{\text{ฮีโมโกลบินปลดปล่อย}}{\text{ฮีโมโกลบินปรากฏ}} \times 100$$

- (4) คำนวณค่าเฉลี่ยของดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด แล้วเทียบหาระดับการแตกตัวของเม็ดเลือดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับการแตกตัวของเม็ดเลือด
(ข้อ 8.8.5.5(4))

ดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด	ระดับการแตกตัวของเม็ดเลือด
0 ถึงน้อยกว่า 2	ไม่มีการแตกตัว
2 ถึงน้อยกว่า 10	มีการแตกตัวเล็กน้อย
10 ถึงน้อยกว่า 20	มีการแตกตัวปานกลาง
20 ถึงน้อยกว่า 40	มีการแตกตัวอย่างเห็นได้ชัด
40 ขึ้นไป	มีการแตกตัวอย่างรุนแรง

ภาคผนวก ก.

การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

(ข้อ 7.1)

- ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง สายต่อที่ทำจากวัสดุอย่างเดียวกัน มีส่วนประกอบเหมือนกัน และทำให้ปราศจากเชื้อในคราวเดียวกัน
- ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
 - ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความจุ ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ลักษณะทั่วไป การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
 - ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก.1 นำไปตรวจสอบการบรรจุ เครื่องหมายและฉลากที่กล่องบรรจุก่อน แล้วชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากแต่ละกล่องบรรจุกล่องละ 1 ชุด นำไปทดสอบเครื่องหมายและฉลากที่ภาชนะหุ้มห่อ ลักษณะทั่วไป ความจุ ขนาด และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตามลำดับ
 - ก.2.1.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 ข้อ 4.1 ข้อ 5. และข้อ 6. ในแต่ละรายการ ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่าสายต่อรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบความจุ ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

ลักษณะทั่วไป การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

(ข้อ ก.2.1)

ขนาดรุ่น กล่อง	ขนาดตัวอย่าง กล่อง	เลขจำนวนที่ยอมรับ
ไม่เกิน 35 000	5	0
35 001 ขึ้นไป	20	1

- ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทางฟิสิกส์
 - ก.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ทดสอบรายการละ 10 ชุด
 - ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.2.1 ข้อ 4.2.2 และข้อ 4.2.3 จึงจะถือว่าสายต่อรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทางเคมี
 - ก.2.3.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 10 ชุด
 - ก.2.3.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.3 จึงจะถือว่าสายต่อรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความปราศจากเชื้อ

ก.2.4.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 20 ชุด เพื่อใช้ทดสอบ 10 ชุด และสำรองไว้เพื่อการทดสอบซ้ำ 10 ชุด

ก.2.4.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.4.1 จึงจะถือว่าสายต่อรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก.2.5 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบสารไฟโรเจน การทำลายเม็ดเลือด และความเป็นพิษ

ก.2.5.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ทดสอบรายการละ 10 ชุด

ก.2.5.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.4.2 ข้อ 4.4.3 และข้อ 4.4.4 จึงจะถือว่าสายต่อรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างสายต่อต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 ข้อ ก.2.2.2 ข้อ ก.2.3.2 ข้อ ก.2.4.2 และข้อ ก.2.5.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าสายต่อรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

ภาคผนวก ข.

การทดสอบความเป็นพิษ

(ข้อ 4.4.4)

ข.1 การทดสอบความเป็นพิษอย่างเฉียบพลันต่อสัตว์ทดลอง

ข.1.1 เครื่องมือ

ข.1.1.1 ตู้บ ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ (70 ± 2) องศาเซลเซียส

ข.1.2 สารละลาย

ข.1.2.1 สารละลายโซเดียมคลอไรด์ปราศจากเชื้อ ร้อยละ 0.9

ข.1.3 การเตรียมสารละลายทดสอบและสารละลายแปลงก

ข.1.3.1 ตัดสายต่อตัวอย่างอย่างน้อย 3 ชุด ให้ได้ชิ้นตัวอย่างที่มีขนาดเท่า ๆ กันโดยประมาณ นำมารวมกัน และชั่งให้ได้น้ำหนักรวม 5 กรัม เติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 25 มิลลิลิตร ออบในตู้บที่อุณหภูมิ (70 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นจนถึงอุณหภูมิห้อง

ข.1.3.2 ให้ใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ เป็นสารละลายแปลงก

ข.1.4 วิธีทดสอบ

ข.1.4.1 แบ่งหนูทดสอบที่มีสุขภาพดีและไม่เคยใช้ทดสอบมาก่อน มีน้ำหนักระหว่าง 17 กรัม ถึง 23 กรัม จำนวน 10 ตัว ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว

ข.1.4.2 ฉีดสารละลายทดสอบและสารละลายแปลงกเข้าทางเส้นเลือดดำของหนูทดสอบกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลำดับ ตัวละ 1.0 มิลลิลิตร แล้วปล่อยไว้เป็นเวลา 72 ชั่วโมง

ข.1.4.3 สังเกตอาการของหนูแต่ละกลุ่ม หลังฉีดทันที ที่ 24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง หลังฉีด

ข.1.5 เกณฑ์ตัดสิน

ข.1.5.1 ถ้าหนูทดสอบกลุ่มที่ฉีดด้วยสารละลายทดสอบทั้ง 5 ตัว ไม่ตายและตัวใดตัวหนึ่งไม่มีอาการป่วยมากกว่าที่ฉีดด้วยสารละลายแปลงก ให้ถือว่าสายต่อตัวอย่างไม่เป็นพิษอย่างเฉียบพลันต่อสัตว์ทดลอง

ข.1.5.2 ถ้าหนูทดสอบกลุ่มที่ฉีดด้วยสารละลายทดสอบแสดงอาการป่วยมากกว่า 1 ตัว หรือมีหนูทดสอบตัวใดตัวหนึ่งตาย ให้ทดสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้หนูทดสอบที่มีสมบัติตามข้อ ข.1.4.1 แต่มีน้ำหนัก (20 ± 1) กรัม กลุ่มละ 10 ตัว หนูทดสอบกลุ่มที่ฉีดด้วยสารละลายทดสอบทั้ง 10 ตัว ต้องไม่ตายและไม่แสดงอาการป่วย หรือแสดงอาการป่วยที่ไม่มากกว่าที่ฉีดด้วยสารละลายแปลงก จึงจะถือว่าสายต่อตัวอย่างไม่เป็นพิษอย่างเฉียบพลันต่อสัตว์ทดลอง

ข.2 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ (cytotoxicity testing)

การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ ให้ใช้วิธีทดสอบที่กำหนดต่อไปนี้หรืออาจใช้วิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่าตามที่กำหนดใน ISO 10993-5 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีทดสอบที่กำหนดต่อไปนี้เป็นวิธีตัดสิน

ข.2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

- ข.2.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ ตู้ลามินาร์แอร์ฟลว์ (laminar airflow hood) ตู้อบเพาะเชื้อชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ กล้องจุลทรรศน์ เครื่องนับเม็ดเลือด (haemocytometer)
- ข.2.1.2 อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ได้แก่ หม้อนึ่งอัด ตู้อบ
- ข.2.1.3 ถาดเลี้ยงเซลล์ขนาด 24 หลุม
- ข.2.1.4 ขวดแก้วฝาเกลียวสำหรับสกัดตัวอย่าง
- ข.2.1.5 ขวดเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ (tissue culture flask) ขนาดพื้นที่ 75 ตารางเซนติเมตร

ข.2.2 สารละลายและวิธีเตรียม

- ข.2.2.1 สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ปราศจากเชื้อ
ละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ 0.2 กรัม โพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.2 กรัม โซเดียมคลอไรด์ 8.0 กรัม และแอนไฮดรัสไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 1.15 กรัม ในน้ำกลั่น และเติมน้ำกลั่นจนปริมาตรเป็น 1 000 มิลลิลิตร ทำให้ปราศจากเชื้อโดยการนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งอัดที่อุณหภูมิ (121 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที หรือกรองผ่านแผ่นกรองขนาดรูเปิด 0.22 ไมโครเมตร
- ข.2.2.2 สารละลายโซเดียมโบคาร์บอเนตปราศจากเชื้อ 100 กรัมต่อลิตร
- ข.2.2.3 สารละลายทริปซิน (trypsin) ปราศจากเชื้อ 0.5 กรัมต่อลิตร
- ข.2.2.4 สารละลายกลูตามีน (glutamine) ปราศจากเชื้อ 29.2 กรัมต่อลิตร
- ข.2.2.5 อาหารเลี้ยงเซลล์อีเกิลส์เอ็มเอ็ม (Eagle's MEM)
- ข.2.2.6 อาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับการเจริญเติบโตและอาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับสกัดตัวอย่าง
เติมสารละลายกลูตามีน 1 มิลลิลิตร สารละลายโซเดียมโบคาร์บอเนต 1.2 มิลลิลิตร เซรุ่มฟีทัลโบไวน์ (fetal bovine serum) 5 มิลลิลิตร ลงในอาหารเลี้ยงเซลล์อีเกิลส์เอ็มเอ็ม 100 มิลลิลิตร โดยวิธีปราศจากเชื้อ เก็บไว้ในขวดแก้วฝาเกลียวที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส ถึง 8 องศาเซลเซียส เก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์
- ข.2.2.7 สารละลายฟอร์มาลิน-คริสทัลไวโอเลต (formalin-crystal violet)
ละลายคริสทัลไวโอเลต 500 มิลลิกรัม ด้วยสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (BP) 10 มิลลิลิตร และสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 90 มิลลิลิตร เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
- ข.2.2.8 สีย้อมทริปแฟนบลู (trypan blue stain) 4.0 กรัมต่อลิตร
- ข.2.2.9 สารละลายซิงก์แอสซีเตต 200 มิลลิกรัมต่อลิตร
ละลายซิงก์แอสซีเตต 20.14 มิลลิกรัม ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ร้อยละ 0.9 ปริมาตร 30 มิลลิลิตร และทำให้ปราศจากเชื้อโดยกรองผ่านแผ่นกรองขนาดรูเปิด 0.22 ไมโครเมตร
- ข.2.2.10 การควบคุมเชิงบวก
- สารเคมีควบคุมเชิงบวก (positive chemical control)
เจือจางสารละลายซิงก์แอสซีเตต 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับสกัดตัวอย่าง ให้ได้ความเข้มข้น 8 มิลลิกรัมต่อลิตร
 - วัสดุควบคุมเชิงบวก (positive material control)
แผ่นพลาสติกที่มีซิงก์ไดเอทิลไดไทโอคาร์บาเมต ร้อยละ 0.1

ข.2.2.11 การควบคุมเชิงลบ

- สารเคมีควบคุมเชิงลบ (negative chemical control)
เจือจางสารละลายซิงก์แอสีเทต 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับสกัดตัวอย่าง ให้ได้ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร
- วัสดุควบคุมเชิงลบ (negative material control)
พลาสติก เช่น พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน หรือแผ่นยาง ที่ปราศจากสารเติมแต่ง

ข.2.3 การเตรียมเซลล์เนื้อเยื่อ

ข.2.3.1 การเตรียมสารแขวนลอยของเซลล์เนื้อเยื่อ (cell suspension)

นำเซลล์เนื้อเยื่อ L-929 (ATCC cell line CCL 1, NCTC clone 929) ที่เพาะเลี้ยงไว้ในขวดเพาะเลี้ยงเซลล์ ขนาดพื้นที่ 75 ตารางเซนติเมตร มาล้างด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ เติมสารละลายทริปซิน 1 มิลลิลิตร และอบในตู้อบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ (37 ± 1) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที ถึง 5 นาที เคาะขวดเบา ๆ จนเซลล์หลุดร่อนจากพื้นผิวขวด แล้วจึงเติมอาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับการเจริญเติบโต 3 มิลลิลิตร ถึง 5 มิลลิลิตร ลงในขวด เขย่าขวดให้ได้สารแขวนลอยของเซลล์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน นำสารแขวนลอยที่ได้นี้ไปวัดความเข้มข้นของเซลล์ โดยดูดสารแขวนลอยของเซลล์ 0.1 มิลลิลิตร มาผสมกับสีย้อมทริปแทนบลู 0.1 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 1 นาที แล้วนับจำนวนเซลล์ที่มีชีวิต คำนวณความเข้มข้นของเซลล์ในสารแขวนลอยโดยใช้เครื่องนับเม็ดเลือด เจือจางสารแขวนลอยของเซลล์นี้ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับการเจริญเติบโต ให้ได้ความเข้มข้น 3×10^5 เซลล์ต่อ 1 มิลลิลิตร

ข.2.3.2 นำเซลล์เนื้อเยื่อที่มีความเข้มข้น 3×10^5 เซลล์ต่อ 1 มิลลิลิตร เติมนลงในภาชนะเลี้ยงเซลล์ขนาด 24 หลุม หลุมละ 0.5 มิลลิลิตร แล้วนำไปอบในตู้อบเพาะเชื้อชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิ (37 ± 1) องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน จนเซลล์โตเป็นชั้นเดี่ยว (monolayer) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพื้นที่เลี้ยงเซลล์

ข.2.4 วิธีทดสอบ

ข.2.4.1 การเตรียมสารละลายทดสอบและสารละลายควบคุม

(1) การเตรียมสารละลายทดสอบ

ตัดส่วนต่าง ๆ ของสายต่อตัวอย่างที่ล้างและนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งอัดแล้วใส่ลงในขวดแก้วฝาเกลียวสำหรับสกัดตัวอย่าง เติมน้ำอาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับสกัดตัวอย่าง ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ต่อตัวอย่าง 1 กรัม นำไปอบในตู้อบเพาะเชื้อชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ที่อุณหภูมิ (37 ± 1) องศาเซลเซียส เป็นเวลา (24 ± 1) ชั่วโมง เขย่าขวดเป็นระยะ สารละลายที่ได้เป็นสารละลายทดสอบร้อยละ 100 เตรียมสารละลายทดสอบร้อยละ 66 ร้อยละ 44 ร้อยละ 30 และร้อยละ 20 จากสารละลายทดสอบร้อยละ 100 โดยเจือจางเป็นอนุกรม (serial dilution) ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับสกัดตัวอย่างในอัตราส่วน 2 : 1 ตามลำดับ

- (2) การเตรียมสารละลายควบคุม เลือกข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
- (2.1) เตรียมสารละลายวัสดุควบคุมเชิงบวกและสารละลายวัสดุควบคุมเชิงลบโดยสกัดวัสดุควบคุมเชิงบวกและวัสดุควบคุมเชิงลบ ตามวิธีในข้อ ข.2.4.1(1)
- (2.2) เตรียมสารเคมีควบคุมเชิงบวกและสารเคมีควบคุมเชิงลบ ตามข้อ ข.2.2.10 และข้อ ข.2.2.11 ตามลำดับ
- ข.2.4.2 ดูดอาหารเลี้ยงเซลล์ในภาตเลี้ยงเซลล์แต่ละหลุมออก
- ข.2.4.3 เติมสารละลายทดสอบความเข้มข้นต่าง ๆ และสารละลายควบคุม ดังต่อไปนี้ ลงสัมผัสกับเซลล์เนื้อเยื่อหลุมละ 0.5 มิลลิลิตร โดยเติมชนิดละ 3 หลุม
- (1) สารละลายทดสอบ ความเข้มข้นร้อยละ 100 ร้อยละ 66 ร้อยละ 44 ร้อยละ 30 และร้อยละ 20 ตามลำดับ
- (2) สารละลายวัสดุควบคุมเชิงบวกหรือสารเคมีควบคุมเชิงบวก
- (3) สารละลายวัสดุควบคุมเชิงลบหรือสารเคมีควบคุมเชิงลบ
- (4) อาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับสกัดตัวอย่างเพื่อใช้เป็นแบลงก์
- ข.2.4.4 นำภาตเลี้ยงเซลล์ไปอบในตู้อบเพาะเชื้อชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ที่อุณหภูมิ (37 ± 1) องศาเซลเซียส เมื่อครบเวลา 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง ให้ประเมินผลตามวิธีในข้อ ข.2.5
- ข.2.5 การประเมินผล
- หลังจากปล่อยให้เซลล์เนื้อเยื่อในภาตเลี้ยงเซลล์ สัมผัสกับสารละลายทดสอบ สารละลายควบคุม และแบลงก์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง แล้ว ดูความเป็นพิษที่เกิดกับเซลล์ โดยดูลักษณะของเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ บันทึกการตายของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (morphological change) และความหนาแน่นของเซลล์ที่มีชีวิต (cell density) แล้วประเมินผลตามตารางที่ ข.1 หลังจากบันทึกผลที่ 48 ชั่วโมง แล้ว ให้ยัด (fix) และย้อมสีเซลล์ติดภาตเลี้ยงเซลล์ ด้วยสารละลายฟอร์มาลิน-คริสทัลไวโอเลต เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ

ตารางที่ ข.1 การประเมินระดับความเป็นพิษของเซลล์
(ข้อ ข.2.5)

ระดับ	ปฏิกิริยา	สภาพของเซลล์เนื้อเยื่อ
0	ไม่เป็นพิษ	พบเซลล์แผ่เป็นชั้นเดียว มีเม็ดอินทราไซโทพลาสติก (intracytoplasmic granule) กระจายอยู่ในเซลล์ตามปกติ
1	เป็นพิษน้อยมาก	พบเซลล์มีลักษณะกลม ใกล้เคียงหลุดออกจากพื้นผิวไม่เกินร้อยละ 20 อาจพบการแตกทำลายของเซลล์ได้บ้าง
2	เป็นพิษน้อย	พบเซลล์มีลักษณะกลมไม่เกินร้อยละ 50 อาจพบการแตกทำลายของเซลล์แต่ไม่รุนแรงและไม่พบช่องว่างระหว่างเซลล์ชั้นเดียว
3	เป็นพิษปานกลาง	พบเซลล์มีลักษณะกลมหรือพบการแตกทำลายของเซลล์ไม่เกินร้อยละ 70
4	เป็นพิษอย่างรุนแรง	พบการทำลายของเซลล์ชั้นเดียวเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมด

ข.2.6 การแปลผล

ข.2.6.1 การทดสอบจะมีผลเชื่อถือได้ต่อเมื่อ

- (1) แบลงก์ และสารเคมีควบคุมเชิงลบหรือสารละลายวัสดุควบคุมเชิงลบไม่เป็นพิษต่อเซลล์ (ความเป็นพิษระดับ 0)
- (2) สารเคมีควบคุมเชิงบวกหรือสารละลายวัสดุควบคุมเชิงบวก มีความเป็นพิษต่อเซลล์ระดับ 3 ขึ้นไป

ข.2.7 เกณฑ์ตัดสิน

ผลการทดสอบจะถือว่าตัวอย่างไม่เป็นพิษต่อเซลล์ เมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

- (1) สารละลายทดสอบร้อยละ 100 มีความเป็นพิษต่อเซลล์ไม่มากกว่าระดับ 2
 - (2) สารละลายทดสอบร้อยละ 44 มีความเป็นพิษต่อเซลล์ในระดับ 0
-